

Dane techniczne

Zmiana daty:13.11.2020 - Strona1/1

GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu

**Trwale elastyczny, odporny na wilgoć**

WEICON GMK2410 jest rozpuszczalnikowym klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia dużych powierzchni:

- gumy z gumą
- gumy z metalem

WEICON GMK2410 łączy również gumę komórkową (np. neopren), skórę, filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć.

GMK2410 nie jest zalecany do łączenia polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, elastycznych pianek PVC oraz sztucznej skóry PVC.

Dane techniczne

Bazys	Polichloropren (CR)
Barwa	brunatny
ęstość	0,93 g/cm ³
Lepkość	2.400 mPa·s
Zużycie na powierzchnię	250 - 300 g/m ²
Czas odparowania	5 - 10 Minutem
Czas otwarty - Klej kontaktowy	10 Minutem
Wytrzymałość końcowa	24 h
Temperatura aplikacji	+15 do +35 °C
Okres przydatności	12 miesięcy w stanie nieotwartym
Odporność termiczna	-40 do +80 °C
IMPA-Code	815237/38

Wstępna obróbka powierzchniowa

Łączone elementy muszą być czyste, suche i wolne od kurzu i tłuszczu (WEICON Surface Cleaner). Poprzez szorstkowanie powierzchni skutecznie zwiększa się wytrzymałość wiązania.

Obróbka

Dokładnie wymieszać przed użyciem i nanosić klej równomiernie cienką warstwą na obie powierzchnie przy pomocy pędzla lub szpatuły.

W zależności od rodzaju materiału i zastosowania, mogą być wymagane dwie do trzech cienkich warstw. W zależności od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza oraz warstwy kleju, należy pozostawić powlekane powierzchnie do odparowania na 5 - 10 minut. Na powierzchniach chłonnych (np. filc) po wyschnięciu pierwszej warstwy kleju należy nałożyć drugą. Gdy powierzchnie są suche jednak jeszcze lekko lepkie (test dotykowy), części należy połączyć dociskając na krótko przy użyciu dużej siły. Po upływie czasu odparowania, klej należy nakładać ponownie. Nieutwardzone resztki kleju można usunąć przy pomocy zmywacza (WEICON Surface Cleaner lub Cleaner S).

Okres przydatności

Przechowywanie w temperaturze pokojowej (+15°C do +25°C) suche i szczelnie zamknięte, okres przydatności: 12 miesięcy w stanie nieotwartym

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:

16100300-51	GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu 300 g
16100905-51	GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu 5 kg
16100700-51	GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu 700 g
16100185	GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu 185 g
16100350	GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu 350 g
16100925	GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu 25 kg

Aksesoria

10953001	Łopatka do obróbki, krótko
10953003	Łopatka do obróbki, długi
10953020	Contour Spatula Flexy,

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it