

Dane techniczne

Zmiana daty:20.08.2020 - Strona1/1

WEICON Mounting Tape szary** +23°C oraz +70°C, 1000 g, 625 mm²**Wstępna obróbka powierzchniowa**
Powierzchnie odtłuścić i oczyścić.**Obróbka**
Temperatura przetwarzania conajmniej 15°C.**Dostępne rozmiary pojemników:**
14050319-51 WEICON Mounting Tape szary 3 m**Aksesoria**
52000035 Cable Scissors Nr 35,**bardzo wysoka adhezja, do powierzchni gładkich, wysoka elastyczność, wytrzymuje obciążenie 85 kg/m**

WEICON Mounting Tape szary jest mocną, dwustronną taśmą klejącą wykonaną z modyfikowanej pianki akrylowej. Jest szczególnie polecana do klejenia nisko energetycznych tworzyw, jak PE PP, jak również do powierzchni malowanych proszkowo. W kombinacji z klejami i uszczelniaczami WEICON pozwala na uzyskanie hybrydowych technik mocowania. Dzięki wysokiej elastyczności Mounting Tape Grey idealnie kompensuje naprężenia przy klejeniu narożników. Posiada odporność termiczną w zakresie -40°C do +120°C, jest odporna na promieniowanie UV, wilgoć i pozwala uzyskiwać trwałe połączenia na zewnątrz jak i wewnątrz. Mounting Tape Grey znajduje zastosowanie w aplikacjach wielu dziedzin, jak budowa nadwozi i pojazdów, karawaning, inżynieria maszynowa i metalowa, elektronika, mechanika, reklama i sektor morski.

Dane techniczne

Barwa	szary
Szerokość	19 mm
Długość	3 m
Grubość taśmy	0,9 mm
Wydłużenie zrywające	750 %
Wytrzymałość na rozciąganie	10 N/cm
wytrzymuje obciążenie	85 kg/m
Rozmiar	40 mm
Siła przyczepności na stali	20 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie (T-blok, aluminium)	50 N/cm
Wytrzymałość na ścinanie dynamiczne	45 N/cm ²
Wytrzymałość na ścinanie statyczne	> 10.000 Min.
Odporny po	24 Stunden
Odporność termiczna	-40 do +120 °C

* 72 godz

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it